

## Boletín Técnico BITUMIS-PP-60

### INHIBIDOR DE CORROSIÓN AMINA NEUTRALIZANTE (PARA PERFORACIÓN PETROLERA)

- Actúa en el punto inicial de condensación del vapor de agua.
- Evita el ataque corrosivo por bajo pH en el fondo del pozo.
- Trabaja a dosis muy bajas.
- Excelente relación beneficio – costo.

#### Usos principales

**BITUMIS-PP-60** está especialmente formulado para ser utilizado como controlador de pH en aguas de producción. **BITUMIS-PP-60** neutraliza los gases ácidos como CO<sub>2</sub> y H<sub>2</sub>S causantes de la corrosión de líneas y equipos de producción, garantizando con ello una protección en todas las líneas, intercambiadores de calor, equipos de control, etc.

#### Descripción general

**BITUMIS-PP-60** es una formulación equilibrada y efectiva de aminas que actúan como un agente neutralizante, con las siguientes características:

<b>Apariencia:</b>	<b>Líquida</b>
<b>Color:</b>	<b>Incoloro</b>
<b>Gravedad específica:</b>	<b>0,970 – 1,010 a 25 °C</b>
<b>pH al 1%:</b>	<b>&gt; 11,0 a 25 °C</b>
<b>Solubilidad:</b>	<b>100 % en agua</b>

#### Dosis

La dosis de **BITUMIS-PP-60** varía de acuerdo con el contenido disuelto de gases ácidos como el CO<sub>2</sub> y H<sub>2</sub>S en el agua de producción. Normalmente se recomiendan de 5 a 20 ppm en base al flujo de agua. Los valores de pH, Hierro en la muestra de agua recolectada en la producción y la lectura de probetas determinarán la dosis ideal. En cualquier caso, el Representante Técnico de **ESCOL CHEMICALS** le asesora en el establecimiento de la dosis adecuada en su situación particular.

#### Modo de empleo y alimentación

**BITUMIS-PP-60** debe ser alimentado puro o diluido mediante una bomba dosificadora en el punto dispuesto para tal fin o el más adecuado según el caso.

#### Despacho y almacenamiento

**BITUMIS-PP-60** se despacha generalmente en envases plásticos de 205 kg de peso neto aproximado. Se recomienda no almacenarlo por más de doce (12) meses. No dejar los envases destapados. Almacenar en un lugar fresco y ventilado.

#### Manejo y seguridad

**BITUMIS-PP-60** debe manejarse como un producto alcalino volátil. No lo ingiera. Evite el contacto con la piel y los ojos, en caso de contacto, lavar las partes afectadas con abundante agua, por 15 minutos, durante la manipulación del producto se debe usar protección ocular, en caso de irritación de los ojos acudir inmediatamente al médico. Evite inhalar sus vapores de manera repetida o prolongada. Para mayor información, consulte la Hoja de seguridad del producto **BITUMIS-PP-60**.

*"La aplicación o métodos de manejo, almacenamiento, uso y disposición del producto y/o sus envases están fuera de nuestro control, por lo tanto, la empresa no asume y desconoce toda responsabilidad por pérdida, daño u otra situación que esté relacionada con el manejo, uso o disposición del producto y sus envases. La empresa no asume responsabilidad alguna por daños al comprador o a terceras personas causadas por uso anormal del material y/o sus envases, aun siguiendo procedimientos razonables de seguridad. Los datos suministrados fueron obtenidos de fuentes confiables, sin embargo, no se expresa ni se implica garantía alguna con respecto a la exactitud de estos datos o los resultados que se obtengan por el uso del material."*

ESCOL Chemicals, NIT: 900 704 325 - 5